

Codice Articolo: A1/08B
Cliente: Standard
Descrizione: DOMOCLASS 8 BASSA



Materia Prima: Mater. Fine col. Bianco in polistirene espandibile
Densità teorica: 22 g/l
Volume (EPS): 1,92 dmc
Volume del contenuto: 3521 cc
Peso teorico (solo EPS): 40,1<42,2<50,2 gr.
Dimensioni esterne: 234 X 234 X H 130 mm +2/- 1,0
Dimensioni interne: 215 X 215 X H 110 mm +2/- 1,0

IMBALLO PRODOTTO

Tipologia scatola: Cartone ondulato avana
Misure esterne della scatola in cm: 70,5 X 47,5 X H 59
Peso lordo scatola in Kg. 2,405
Peso netto scatola: in Kg. 1,314
Confezioni in sacco di polietilene

Nr. Pezzi scatola: 30
Etichetta scatola: Si
Scatole Pallet: 8
Tipologia pallet in cm: 80 x 120
Altezza totale Bancale in cm: 240

CONFORMITA' E NORME DI UTILIZZO

Contenitore termico per gelato, in Polistirolo Espanso conforme alla seguente Legislazione CE:

- ✓ Regolamento CE 1935/2004 e ss.mm.ii;
- ✓ Regolamento CE 2023/2006 e ss.mm.ii;
- ✓ Regolamento UE 10/2011 e ss.mm.ii.

ed alla seguente Legislazione Italiana:

- ✓ Decreto Ministeriale 21/03/1973 e successivi aggiornamenti e modifiche, compreso il D.M. 220 del 26/04/1993 e successivi
- ✓ D.P.R. 777 del 23/08/82 e successivi aggiornamenti e modifiche, compreso il Dlgs 108 del 25/01/1992

Le materie prime utilizzate nella produzione del prodotto sopracitato, non contengono BISFENOLO A. Sono pertanto conformi al Regolamento UE 2018/213.

I tempi e le temperature di contatto, o trattamento e conservazione, si riferiscono al nostro prodotto posto a contatto nelle condizioni normalmente prevedibili con il prodotto alimentare e dipendono dal tipo di alimento e dalla shelf life richiesta.

La esperienza maturata ed i dati scientifici disponibili ci suggeriscono di proporVi le seguenti limitazioni massime di tempo, di temperatura o di impiego:

- ✓ Temperatura massima d'impiego: 60°Celsius
- ✓ Temperatura minima d'impiego: -40°Celsius
- ✓ Utilizzo in forno microonde: NO
- ✓ Utilizzo in forno tradizionale: NO
- ✓ Utilizzo in linee di pastorizzazione: NO
- ✓ Non utilizzare a contatto di alimenti ad alto contenuto alcolico (>20°Vol)
- ✓ Non utilizzare a contatto con alimenti moltoacidi (pH <2)

La tabella seguente indica il decadimento della temperatura, *durante la fase di utilizzo*:

Tempo (minuti)	0	30	60	90	120
Variazione temperatura °C	-10,5°	-9,2°	-8,3°	-7,3°	-5,6°

Indicazioni conservazione e stoccaggio imballaggio prima dell'uso:

L'imballaggio dovrà essere conservato nella sua confezione in ambiente riparato e asciutto, privo di odori. Non esporre i bancali contenenti il prodotto alla luce diretta del sole o a fonti di calore, cosa che potrebbe causare la deformazione del prodotto.

Temperatura consigliata di conservazione tra +18°C e i 30°C

Conservare al riparo da possibili fonti di contaminazione (polveri, agenti chimici, agenti biologici, ecc.)

Utilizzare il prodotto entro 60 mesi dalla data di fabbricazione.

DOMOGEL S.r.l.
L'Amministratore Unico
Natale Santoni

